

Conlit Steelprotect



Résistance
au feu




Isolation
incombustible



Emballage
optimisé



Performances
mécaniques



Application

Panneau coupe-feu en laine de roche, présentant une densité très élevée, mono densité, non revêtu. Conlit Steelprotect est conçu pour une mise en œuvre facile et la protection incendie des structures métalliques.

Consignes de pose

Les panneaux permettent l'application par embrochage. En fonction de la performance recherchée, ils peuvent être installés avec ou sans application de la colle Conlit au niveau des joints. Pour une conformité de mise en œuvre, il conviendra de se référer aux instructions des PV*.

Les bénéfices pour le maître d'ouvrage

- Incombustible, réaction au feu A1.
Sécurité des biens et des personnes
- Durabilité et constance de performances

Les avantages pour l'installateur

- Stabilité dimensionnelle et épaisseur constante sur toute la structure
- Performances constantes pendant toute la durée de vie du bâtiment
- Facile à manipuler lors de l'installation
- Fixé mécaniquement avec ou sans joints collés (Colle Conlit)

Diplômes

PV de caractérisation

PV n° 058967-A & PV n° 058329-A

Description	Performances
Réaction au feu	A1
Résistance au feu	De R15 à R240 conformément aux PV* n°058329-A et PV n°058967-A
Masse volumique nominale	165 kg/m ³

*se rapprocher de notre service technique pour valider les conditions de mise en œuvre.

CONDITIONNEMENT ET COLISAGE

Référence	Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Emballage m ² /palette
372822	20	1 200	1000	124,8
372989	25	1 200	1000	115,2
372991	30	1 200	1000	96
372708	40	1 200	1000	72
372715	50	1 200	1000	57,6
372717	60	1 200	1000	48
372724	70	1 200	1000	38,4
372729	80	1 200	1000	36
372734	90	1 200	1000	28,8
372764	100	1 200	1000	28,8

Stockage

Conlit Steelprotect est livré sur palettes qui doivent être stockées à l'abri des intempéries.